



VeroGray FullCure 850

Data Sheet

Proprietà	ASTM	Metrico	
Carico di rottura	D-638-03	MPa	60
Modulo di elasticità	D-638-04	MPa	3000
Allungamento a rottura	D-638-05	%	15
Resistenza alla flessione	D-790-03	MPa	95
Modulo di flessione	D-790-04	MPa	3000
Resistenza alla compressione	D-695-02	MPa	85,5
Prova di resistenza	D-256-06	J/m	25
Prova SHORE	Scala D	Scala D	86
Rockwell	Scala M	Scala M	49
Temperatura di distorsione al calore a 0,45 MPa	D-648-06	°C	49
Temperatura di distorsione al calore a 1,82 MPa	D-648-07	°C	47
Tg	DMA, E''	°C	56,5
Contenuto in ceneri	NA	%	0,26
Assorbimento dell'acqua	D570-98 24 Hr	%	1,12